

**ACRYLTINCO  
29-080****DESCRIÇÃO**

Tinta aquosa 100% acrílica.

**CARACTERÍSTICAS**

- Boa aplicabilidade
- Boa cobertura
- Película com boa resistência ao desenvolvimento de fungos e algas

**UTILIZAÇÃO**

Recomendada para a protecção e decoração de fachadas.

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE**

Todos os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, limpos, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

*Rebocos de cimento novos:* Aguardar pela cura completa do cimento, o que demora aproximadamente 1 mês. Escovar, se necessário, para remover partículas soltas não aderentes. Aplicar uma demão de Primolite (ref. 45-700).

*Rebocos anteriormente pintados:* Efectuar uma limpeza com jacto de água sob pressão, ou escovar, para remover tinta velha não aderente. Reparar as zonas danificadas e as fissuras com dimensões compreendidas entre 0,3 e 1,0 mm com Alltek Exterior (ref. 15-970). Nas zonas de reboco à vista proceder conforme indicado para rebocos de cimento novos. Se a tinta anterior apresentar farinação, aplicar uma demão de Primolite Incolor (ref. 45-720).

*Suportes anteriormente caiados:* Efectuar uma lavagem cuidadosa com jacto de água sob pressão. Se posteriormente o suporte se apresentar isento de cal, aplicar uma demão de Primolite (ref. 45-700), caso contrário, aplicar uma demão de Primolite Incolor (ref. 45-720).

*Suportes contaminados com fungos e algas:* Tratar com Descontaminante Artibiose (ref. 18-220).

**DADOS TÉCNICOS**

|                                                                                                                                                            |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tempos de secagem (20 °C e 60 % de humidade relativa):                                                                                                     | Superficial – Cerca de 30 minutos.<br>Repintura – Cerca de 4 horas. |
| Compostos Orgânicos Voláteis (COV):<br>Valor limite da UE para este produto (cat. A/c): 40 g/L.<br>Este produto contém no máximo 9 g/L COV. <sup>(a)</sup> |                                                                     |

<sup>(a)</sup> O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

Revisão: Março 2017

Página 1 de 2

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN – Division Sotinto assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN – Division Sotinto, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN – Division Sotinto será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A. • Divisão Sotinto | Sede: Avenida de Dom Mendo, nº 831 • Apartado 1008 • 4471-909 Maia • Portugal | Capital Social: 25.000.000 Euros • C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936 • [www.sotinto.pt](http://www.sotinto.pt) | Escritórios: Porto - Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 38 4050-425 Porto • Tel. 22 6061860 • Fax 22 6061869 • [porto.sotinto@cin.com](mailto:porto.sotinto@cin.com) | Lisboa - Avenida Infante D. Henrique, nº 306 - Lt 3-2 1950 - 421 Lisboa • Tel. 21 8363700 • Fax 21 8363749 • [lisboa.sotinto@cin.com](mailto:lisboa.sotinto@cin.com)

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

|                         |                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente:   | Superior a 5 °C                                                                                               |
| Humidade relativa:      | Inferior a 80 %                                                                                               |
| Temperatura do suporte: | 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.<br>Não aplicar a tinta sobre suportes muito quentes por exposição ao sol. |

**CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

|                        |                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo de aplicação: | Rolo anti-gota, trincha ou pistola airless.                                                                                                                           |
| Preparação do produto: | Agitar até homogeneização completa                                                                                                                                    |
| Diluição:              | Rolo anti-gota/trincha – Diluir a primeira demão com 10 % de água e as demãos seguintes com 5 % de água.<br>Pistola airless – Se necessário, diluir até 5 % com água. |
| Aplicação:             | Aplicar duas a três demãos de Acryltinco.<br>No caso de aplicação com pistola airless, recomenda-se um bico entre 0,38 a 0,48 mm (0,015 a 0,019 polegadas).           |

Rendimento prático – Variável conforme o tipo e estado do suporte, bem como das condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo, podemos indicar 10 a 14 m<sup>2</sup>/L, por demão.

Estabilidade em armazém – 3 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto são fundamentais.

Revisão: Março 2017

Página 2 de 2

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN – Division Sotinco assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN – Division Sotinco, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN – Division Sotinco será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A. • Divisão Sotinco | Sede: Avenida de Dom Mendo, nº 831 • Apartado 1008 • 4471-909 Maia • Portugal | Capital Social: 25.000.000 Euros • C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936 • [www.sotinco.pt](http://www.sotinco.pt) | Escritórios: Porto - Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 38 4050-425 Porto • Tel. 22 6061860 • Fax 22 6061869 • [porto.sotinco@cin.com](mailto:porto.sotinco@cin.com) | Lisboa - Avenida Infante D. Henrique, nº 306 - Lt 3-2 °Dt 1950 - 421 Lisboa • Tel. 21 8363700 • Fax 21 8363749 • [lisboa.sotinco@cin.com](mailto:lisboa.sotinco@cin.com)